



Атмосферостійка довговічна фарба

FACADE PRO

атмосферостійка латексна фарба для оздоблення та додаткового захисту мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка, декоративні штукатурки, силкатна цегла, цементно-волокнисті плити) всередині та зовні будівель.



ПАРОПРОНИКНА



**ПІДВИЩЕНА
ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ**



**СТІЙКА ДО
УФ-ВИПРОМІНЮ-
ВАННЯ**



**ВОДО- ТА
МОРОЗОСТІЙКА**

Технічні характеристики

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,58 кг/л (база FA), 1,39 кг/л (база FC)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	гладкі не вбираючі поверхні: 9–11 м²/л, шорсткі та пористі поверхні: 4–6 м²/л <i>витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні</i>
Блиск	матовий, клас G ₃ , згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
Товщина сухої плівки одного шару	50–100 мкм, клас E ₂ , згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
Максимальний розмір часточок наповнювача (зернистість)	дрібнозерниста, клас S ₁ , < 100 мкм, згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
Паропроникність	висока, клас V ₁ , згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012; S _d — 0,074 м, згідно з EN ISO 7783-2
Водопроникність	низька, клас W ₃ , згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012; W — 0,085 кг/м²·год ^{0,5} , згідно з EN 1062-3
Стійкість до мокрого стирання	1 клас, згідно з ДСТУ EN ISO 13300:2012
Час висихання*	4–6 годин
База / колір	база FA, можна використати як білу фарбу або затонувати база FC (безбарвна), використовувати тільки після тонування

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60%.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

Властивості

- Для зовнішніх для внутрішніх поверхонь
- Підвищена покривна здатність
- Відмінний захист від атмосферних впливів
- Висока паропроникність та захист від вологості
- Додатковий захист поверхні від плісняви та грибків
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу
- Витримує інтенсивне багаторазове миття
- Зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі

Застосування

• для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгівельних, адміністративних, промислових, складських будівель. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для стін та стель в місцях загального користування, де необхідне довговічне покриття, здатне витримувати інтенсивне багаторазове миття: паркінги, гаражі, сходові клітки, фойє, готелі, офісні приміщення, розважальні центри, громадські заклади, таке інше.

Склад

• водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

Підготовка поверхні (згідно СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

- підготовлена для фарбування поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та прогрунтувати антисептичною ґрунтовкою Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- для забезпечення кращого зчеплення фарби з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтовки ТМ Siltek відповідно до призначення:
 - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю обробити ґрунтовкою Siltek Profi E-110;
 - цегляні, міцні цементно-піщані та бетонні поверхні, а також гіпсові поверхні всередині приміщення обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100;
- прогрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин;
- фарбування мінеральної декоративної штукатурки виконувати без попереднього ґрунтування, не раніше, ніж через добу після її нанесення.

Виконання робіт

- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанесення виконувати за допомогою валика, щітки або фарборозпилювача в один або два шари;
- при нанесенні першого шару (ґрунтувального) в фарбу необхідно додати до 10% води від її об'єму та ретельно перемішати;
- при нанесенні другого шару або при одношаровому фарбуванні за потреби додати до 5% води від її об'єму та ретельно перемішати;
- другий шар наноситься через 4–6 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
- фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (куті);
- після закінчення або зупинки роботи інструмент ретельно вимити;
- тару та залишки фарби утилізувати згідно з вимогами ДСанПІН 2.2.7.029.

Увага

- роботи виконувати при температурі навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C;
- свіжонанесену фарбу протягом 12 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- для збереження рівномірності кольору при фарбуванні тоновану фарбу з різних партій рекомендується змішати;
- для запобігання втрати кольору, інтенсивне очищення пофарбованої поверхні рекомендується виконувати не раніше, ніж через 28 діб;
- гарантійний термін зберігання — 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °C до +30 °C. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні фарби.

Упаковка

- пластикове відро, об'єм фарби 4,5 або 9 л.

ДСТУ EN 1062-1:2012 – G₃E₂S₁V₁W₃